

ایزوگام فویلدار



این نوع ایزوگام همانند ایزوگام ساده تولید می گردد با این تفاوت که در ایزوگام فویل دار یک لایه روکش آلومینیوم نازک جایگزین فیلم ژلی اتیلنی گردیده است که سطح عایق را به رنگ نقره ای مبدل می سازد. روکش فویل می توانند در عایق نمودن دیواره های خارجی و بام ها مورد استفاده واقع گردد. از ویژگی های این عایق می توان بازتاب UV خورشید را بر شمرد.

- محصولات ایزوگام تولیدی در واحد اشتهراد شرکت پشم شیشه ایران با ضخامت ۲۵/۵ میلی متر مت Shank از یک لایه یا دو لایه حامل مستحکم بوده که با قیر پلیمری یکپارچه گردیده اند. لایه های حامل بر حسب کاربرد، از انواع تیشوی ۶۰ تا ۱۲۰ گرم و پلی استر ترموباند یا سوزنی(نبافته) با ویژگی های متفاوت می باشد. به منظور اصلاح قیر و خصوصیات فیزیکی آن از اطلاق کننده های SBS, APP به همراه ترکیبات دیگر جهت ایجاد خواص مطلوب در محصول نهائی استفاده می گردد. محصولات تولیدی حاوی SBS (استایرن بوتا دین، استایرن) به ایزوگام نوع S و محصولاتی که در ترکیب قیری آن ها از APP (اتکتیک پلی پروپیلن) استفاده شده به ایزوگام نوع A موسوم اند. به منظور کاهش آثار مخرب اشعه UV آفتاب و صدمات مکانیکی به محصول Slate نصب شده و نسز جدایش کافی لایه های رول قبل از نصب، از پوشش های سنگ ریزه ای پولکی (flake)، سیلیس، پودر تالک یا فویل آلومینیوم استفاده شده است.

- این عایق در کلیه ی سطوح قابل استفاده می باشد. وجود لایه ی فویل آنرا برای مصارفی که در مجاورت فرسایش محیطی از قبیل نور خورشید قرار دارد مناسب نموده است.



تبران، خیابان استاد مطیری، روپرتوی خیابان فجر، شماره ۲۲۱

تلفن: +۹۸۵۰۱۰۰۰۸۸۷۴۷۲۲۴۵

فکس: +۹۸۷۴۷۲۲۴۶

www.iranglasswool.com

office@iranglasswool.com

مشخصات فنی:

شماره استاندارد روشن آزمون	نوع محصول					واحد	ویرگی (شرح آزمون)
	BGM	T2	LA3	O	LA4 (BPP)		
۳۸۲۲	۷۰	۵۰	۵۰	۴۰	۴۰	kgf	طولی
	۶۰	۸۰	۴۰	۳۰	۳۰	kgf	عرضی
۳۸۸۲	۶۰	۲	۲۵	۲۵	۲۵	%	طولی
	۶۰	۲	۲۵	۲۵	۲۵	%	عرضی
۳۸۶۳	۴۰	-	۱۲	۱۲	۱۲	kgf	طولی
	۴۰	-	۱۰	۱۰	۱۰	kgf	عرضی
۳۸۷۹	۱	-	۱	۱	۱	%	جذب آب
	۱	-	۱	۱	۱	%	کاهش وزن
۳۸۸۱	مطابق درخواست	-۱۰	+۰	+۰	۰	°C	انعطاف پذیری در سرما (حداکثر)
۳۸۶۲	۱۲۰	۱۱۰	۹۰	۹۰	۱۲۰	°C	پایداری حرارتی (حداکل)
۳۸۹۰	-	-	۰/۲±	۰/۲±	۰/۲±	%	طولی
	-	-	۰/۲±	۰/۲±	۰/۲±	%	عرضی
۳۸۶۱	۶۰	-	۶۰	۶۰	۶۰	Kpa	نفوذ ناپذیر آب(حداکل)
۳۸۷۸	±۵/۰ ۰/۲	۰/۱±۲	±۲ ۰/۲	۰/۲±۳	۰/۲±۳	Mm	ضخامت
۳۸۷۸	±۱۰۰ ۱	۱±۱۰۰	±۱۰۰ ۱	۱±۱۰۰	۱±۱۰۰	Cm	عرض
۳۸۷۸	±۵/۰ ۰/۲	±۲/۱ ۰/۲	±۵/۱ ۰/۲	±۵/۱ ۰/۲	±۵/۱ ۰/۲	Kg/ m ²	وزن واحد سطح



تبریان، خیابان استاد مطیری، رویروی خیابان فجر، شماره ۲۲۱

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۴۷۲۴۴ - ۰۲۱-۸۸۷۴۷۷۴۵ - ۰۲۱-۸۸۷۴۷۷۴۶

نکس: ۰۲۱-۸۸۷۴۷۲۴۶

www.iranglasswool.com

office@iranglasswool.com

ISO 9001 : 2008 ISO 14001 : 2004 CE